

Surowiec drzewny zrębka leśna

PN-91/D-95009

Wymiary idealne zrębki.
33 x (50 ÷ 60) x 6

Parametry zrębki

Frakcja	Wymogi dla płyt pilśniowych z drewna iglastego
1. Zrębki pozostające na sicie Φ 32 mm	Nie więcej niż 15% (dopuszcza się do 3 % o długości równej lub większej niż 150
2. Zrębki pozostające na sicie Φ 6 mm	Nie mniej niż 81 %
3. Zrębki przechodzące przez sito Φ 6mm (odsiew)	Nie więcej niż 4 %
4. Kora i łyko w zrębkach pozostających na sicie Φ 6 mm	Nie więcej niż 10 %
5. Maksymalna wilgotność bezwzględna zrębki	100 - 110 %.
6. Zalecana wilgotność bezwzględna	w przedziale 70 - 90 %